

ВЛИЯНИЕ АДСОРБЦИИ КИСЛОРОДА НА ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТЬ И ФОТОПРОВОДИМОСТЬ КРИСТАЛЛОВ

ИВАН ФЕДОРОВИЧ КОПИНЕЦ, СТЕПАН ВАСИЛЕВИЧ МИКУЛНИНЦ,
ЯРОМИР ГОРАК (JAROMÍR HORAČK), ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ТУРЯНИЦА (IVAN
ДМИТРІЄВІЧ ТУРЯНІЦА), Пардубице

ВВЕДЕНИЕ

Исследование физических свойств соединений AlV_3Sb_3 показало, что они являются сегнетоэлектриками и одновременно полупроводниками, обнаруживающими высокую фоточувствительность. Большое внимание уделено исследованию сегнетоэлектрического состояния Sb_3Sb [1, 2], его электрических [3, 4], электромеханических [5], а также фотогенерации [6, 7] свойств.

В работах [4, 6] было показано, что переход из сегнетоэлектрического в параллелистическое состояние связан с изменением ширины запрещенной зоны, что приводит к изменению энергии активации доноров, отвечающей за темновую проводимость. Кроме того, изменение ширины запрещенной зоны должно приводить к изменению энергии активации фототока, который определяется различным значением времени жизни носителей фототока и квантового выхода в сегнетоэлектрической и параллелистической областях [8].

Свойства поверхности Sb_3Sb , которые могут значительно изменяться как темновую проводимость, так и фотопроводимость, до настоящего времени не исследовались. В связи с тем, что кислород может сильно изменить свойства поверхности образцов, в настоящей работе исследовалось влияние его адсорбции на свойства кристаллов Sb_3Sb .

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Кристаллы Sb_3Sb получались по методу, который описан ранее [9]. Исследование влияния кислорода проводилось на установке, в которой получался вакуум 10^{-6} тор или любое заданное до 760 тор давление тка-

тально осужденного кислорода. Осушка кислорода проводилась с помощью молекулярных сеток Nalsit 4A.

Электропроводность кристаллов SbSJ, на которые наносились галлиевые контакты, измерялась с помощью амперметра (усилителя постоянного тока с высокоменным входом типа ЭМУ — 3).

Термоэлектронная работа выхода определялась из контактной разности потенциалов (к. р. п.). Для измерения к. р. п. был использован метод, описанный В. И. Ященко и А. М. Павленко [10, 11], принцип которого состоит в следующем. Исследуемый образец, который является одним из электродов вибрирующего конденсатора, соединен с входом усилителя. Колеблющийся электрод вибрирующего конденсатора, по отношению к которому измеряется к. р. п., представляет собой платиновую пластинку. Платиновая пластинка приводилась в колебание электромагнитом, который питался от звукового генератора ЗГ — 10 с частотой 44 Гц. При изменении емкости конденсатора, вызванной колебаниями платиновой пластины, происходит изменение потенциала между исследуемым образом и отсчетным электролом. Этот переменный сигнал усиливается, а возникшее напряжение компенсируется с помощью внешнего источника напряжения. В качестве нуль-индикатора использовалася осциллограф ЭО — 7.

Если известна работа выхода платинового электрода, то можно найти работу выхода электрона с исследуемого образца, так как к. п. р. определяется разностью работ выхода Pt и кристалла.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Измерена зависимость темновоготка и фототока от давления кислорода показала, что адсорбция кислорода приводит к уменьшению как величины темнового тока i_t , так и величины фототока i_{photo} (рис. 1). Изменение электропроводности наиболее заметно в области сравнительно низкого давления кислорода и при давлениях (примерно 30 тор) достигается насыщение.

На рис. 2 приведена кинетика взаимодействия поверхности кристалла SbSJ с кислородом как зависимость i_t и i_{photo} от времени. Экспериментальные результаты показывают, что равновесие наступает через 3—5 минут. Из этих экспериментальных результатов можно предположить, что адсорбция кислорода на образцах SbSJ идет по типу активированной адсорбции. Десорбция кислорода наступает при увеличении температуры в вакууме и приводит к увеличению как темнового тока (i_t), так и фототока (i_{photo}). О том, что действительно при взаимодействии кислорода с поверхностью SbSJ имеет место адсорбция, можно судить по изменению

давления кислорода в измерительной ячейке (измерение давления проводилось термоэлектронным вакуумметром). Особенно большое падение давления наблюдается при использовании монокристаллических образцов SbSJ.




Рис. 1. Зависимость темнового тока i_t и фототока i_{photo} от давления кислорода при комнатной температуре.




Рис. 2. Зависимость i_t / i_0 от времени при взаимодействии с кислородом (индекс t означает темновую проводимость, индекс $photo$ — фотопроводимость).

Чтобы определить тип адсорбции, нами измерялось изменение термоэлектронной работы выхода из кристаллов SbSJ при адсорбции кислорода. Оказалось, что адсорбция кислорода приводит к значительному увеличению термоэлектронной работы выхода образцов SbSJ. Результаты найденной зависимости $\Delta\varphi = \varphi - \varphi_0$ (где φ — работа выхода электронов из SbSJ в вакууме) от давления кислорода приведены на рис. 3. Увеличение работы выхода при хемосорбции кислорода подтверждает предположение, что хемосорбированный кислород связан (согласно теории Ф. Ф. Волькенштейна) сильной n -связью (акцепторной связью), которая обусловлена локализацией электрона на молекуле кислорода. В результате локализации электрона должно наблюдаться уменьшение значения i_e , что согласуется с нашими экспериментальными результатами (рис. 1). Уменьшение фототока, вероятно, объясняется тем, что хемосорбция кислорода вызывает изменение подвижности носителей заряда.

На рис. 4 показана временная зависимость проводимости и фотопроводимости при взаимодействии кислорода с поверхностью кристалла. Эксперимент проводился так, что взаимодействие кислорода с кристаллом SbSJ наблюдалось по изменению значения i_e со временем, затем кристалл освещался светом $\lambda = 640$ нм. Как видно из рис. 4, где приведена зависимость i_{f0}/i_0 от τ , освещение приводит к дополнительной хемосорбции кислорода. Значит, освещение кристалла SbSJ вызывает фотoadсорбционный эффект. Как уже указывалось, кислород хемосорбируется на

поверхности SbSJ по типу сильной n -связи, поэтому можно символически написать реакцию взаимодействия кислорода с кристаллами SbSJ в темноте $\Theta + O_2^{(D)} \rightleftharpoons O_2^-$ (хемосорбция). При освещении светом, вызывающим внутренний фотоэффект, темпеновая концентрация носителей n_e увеличивается на величину Δn_e . Поэтому при освещении скорость хемосорбции кислорода $d\eta_{O_2}/dt$ вначале хемосорбции будет задаваться соотношением:

$$\frac{dn_{O_2}}{dt} = K(n_e + \Delta n_e)\rho_0,$$

и будет больше, чем в темноте. (ρ_0 — давление кислорода, K — коэффициент пропорциональности.)

Приложенное объяснение находится в хорошем согласии с экспериментальными результатами, приведенными на рис. 2; при освещении имеем, что отношение $i_{f0}/i_0/i_{f0}$ больше, чем аналогичные отношения в темноте, где i_0 — значение тока в вакууме.



Рис. 3. Зависимость термоэлектронной работы выхода от давления кислорода.




Рис. 4. Зависимость проводимости кристаллов SbSJ вдоль кристаллографической оси b при темноте и при освещении. Давление кислорода 4 тор, температура 339 °К.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Fatuzzo E., Harbeke G., Merz J. W., Nitsche R., Roetschi H., Ruppel W., Phys. Rev. 127 (1962), 2036.
- [2] Kawada S., Ida M., J. Phys. Soc. Japan 20 (1965), 1287.
- [3] Kern R., J. Phys. Chem. Solids 23 (1962), 249.
- [4] Harbeke G., J. Phys. Chem. Solids 24 (1963), 957.
- [5] Hamano K., Nakamura T., Ishibashi Y., Ooyane T., J. Phys. Soc. Japan 20 (1965), 1886.
- [6] Носов В. Н., Фриккин В. М., Физ. твердого тела 8 (1966), 148.
- [7] Horák J., Ehrenbergerová V., Čes. čas. fyz. 16 (1966), 297.
- [8] Носов В. Н., Кристаллография 12 (1967), 359.
- [9] Havranková V., Horák J., Coll. Czech. Chem. Commun. 31 (1966), 1256.
- [10] Ляшенко В. И., Павленко А. М., ЖЭТФ 10 (1940), 1240.
- [11] Ляшенко В. И., Павленко А. М., Изв. АН СССР, сер. физ. 5 (1944), 422.

Поступило в Редакцию 24 октября 1967 г. Ужегородский государственный университет,
Ужгород

Katedra oboecné a anorganické chemie
Vysoké školy chemicko-technologické,
Pardubice